

Technisches Datenblatt

STRUKTOL® WB 16 FLAKES

Gleitmittel

Zusammensetzung

Gemisch aus gesättigten Fettsäureamiden und Calciumseifen

Eigenschaften

Aussehen		Helle Pastillen
Dichte	[kg/m ³]	1000
Schüttgewicht	[kg/m ³]	540
Schmelzpunkt	[°C]	102
Physiologisches Verhalten		Siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit		Mindestens 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung
Verpackung		20 kg Säcke



Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL® WB 16 FLAKES wird in Kautschukmischungen zur Verbesserung der Fließeigenschaften eingesetzt. Die Wirkung beruht sowohl auf einer erheblichen Senkung der Viskosität (innere Reibung) der Rohmischung als auch auf einer Minderung der Gleitreibung an metallischen Wandungen.

Hervorzuheben ist die Release-Wirkung von STRUKTOL® WB 16 FLAKES. Das unerwünschte Ankleben und Hängenbleiben der Mischung beim Herstellen im Innenmischer oder auf der Walze und beim Kalandrieren werden vermieden. Vulkanisate lassen sich aus komplizierten Formen leichter lösen.

In den meisten Schwefel-Vulkanisationssystemen wirkt STRUKTOL® WB 16 FLAKES auf die Ausvulkanisation schwach aktivierend. Eine zusätzliche Stabilisierung (verlängerte Anvulkanisationszeit) macht sich häufig in CR-Mischungen bemerkbar.

Die Zugabe von STRUKTOL® WB 16 FLAKES zur Mischung kann in allen Stadien der Mischungsherstellung erfolgen, z. B. auch noch bei der Vorwärmung von Fertigmischungen.

Dosierung

1 – 3 phr





Haftungsausschluss:

Diese Druckschrift stellt keine Spezifikation, Produkt- bzw. Bedienungsanleitung dar. Ihr Inhalt ist unverbindlich und dient allein zu Informationszwecken. Schill+Seilacher "Struktol" übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen. Wir behalten uns vor, unsere nicht spezifizierten Produkte und die Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Die Informationen in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und dienen der allgemeinen Beschreibung unserer Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche befreit den Empfänger wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden kann aus unseren Informationen nicht abgeleitet werden.

Entsprechend den Regelungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.struktol.de abrufen können, schließt Schill+Seilacher "Struktol" die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen aus, sofern sie nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betrifft oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Das Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

